

# Old White RF65



## TEXTUUR, TYPE & KLEUR

Het decoratief metselwerk (binnen- en/of buitenparement) wordt opgetrokken in een bezande steen met een licht getrommeld uitzicht met witte cementsluiser. De kleur is grijswit met enkele gelige accenten.

## GRONDSTOF & PRODUCTIE & UITZICHT

Dit volledig natuurlijk product is gemaakt uit alluviale klei uit het Kwartair, afkomstig uit de Scheldevallei. De steen wordt in een mal gevormd door het inbrengen van een klomp klei en is gebakken op minstens 1150°C en nadien getrommeld bewerkt met een cementsluiser.

## TECHNISCHE KENMERKEN

De stenen worden geleverd onder CE-merk met de volgende karakteristieken :

### CE merk volgens de EN 771-1 : 2011 + A1 : 2015

|   |   |
|---|---|
| Afmeting (L x B x H)                              | : *215x101x64 mm                        |
| Aantal / m <sup>2</sup> met een traditionele voeg | : ca. 58                                |
| Maattolerantie                                    | : T1                                    |
| Maatspreiding                                     | : Rm (12/6/4)                           |
| Bruto volumieke massa                             | : 1900 kg/m <sup>3</sup> (+/- 20 %)     |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte (cat I)    | : > 30 N/mm <sup>2</sup>                |
| Wateropsorping ( 24 uur )                         | : < 16%                                 |
| Initiële wateropsorping ( 1 minuut )              | : < 4 kg/(m <sup>2</sup> . min ) IW3    |
| Waterdampdoorlatendheid                           | : μ = 50/100                            |
| Thermische eigenschappen (A10, droog, 90/90)      | : 0,54 W/mK (tabel 1 EN1745)            |
| Duurzaamheid (vorst/dooi/weerstand)               | : F2                                    |
| Actief oplosbare zouten                           | : klasse S2                             |
| Brandreactie                                      | : klasse A1                             |
| Hechtsterkte (volgens EN998-2:2003 bijlage C)     | : NPD (geen prestatie-eisen vastgelegd) |

### aanvullende eigenschappen volgens de BRL 52230 voor Nederland

NL BSB certificaat : certificaat IKB 1494

## VERWERKINGSADVIES

De bakstenen worden bij de verwerking gemengd uit 5 verschillende pakken. De stenen worden toren per toren afgestapeld. Het bepalen van de juiste mortelsamenstelling gebeurt in overleg met de mortelleverancier. Vers metselwerk dient steeds afgeschermd te worden.

\*Afmetingen kunnen variëren in functie van de producties. Voor de meest actuele versie zie [www.vandemoortel.be](http://www.vandemoortel.be). Dit document is niet bindend en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht om het productengamma en haar karakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient er zich steeds van te vergewissen te beschikken over de meest recente beschrijvingstekst.

# Old White RF65

## Productfoto

